

SPETEC® SEWER AG 300



ULTRA NIEDRIGVISKOSES ACRYL- INJEKTIONSHARZ, DAS HAUPTSÄCHLICH FÜR DIE SANIERUNG VON ABWASSERKANÄLEN, SPEZIALANWENDUNGEN UND DIE VERBESSERUNG DES BODENS VERWENDET WIRD.



ZUSAMMENSETZUNG

SPETEC® SEWER AG300 ist ein Harz auf Basis von Acrylatmonomeren. Das Harz wird nach der Injektion nach einigen Sekunden bis einigen Minuten zu einem Gel, abhängig von der Menge an Aktivator/Initiator, die zur Verwendung zugegeben wird. Das ausgehärtete Produkt ist ein vernetztes, dauerhaftes, ziemlich hartes Gel.

VORTEILE

- Nicht giftig für die Umwelt.
- Nicht brennbar.
- Ist nicht Acrylamid.
- Sehr niedrige Viskosität.
- Dauerhaft bei nassen und trockenen Bedingungen.

ANWENDUNGSGEBIED

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

MIT WASSER ODER SPETEC® Reinforcing Agent

- Reparatur von Fugen in Abwasserkanälen. (Manuell)
- Bodenconditionierung, -Stabilisierung, -Koagulation.
- Stabilisierung von bewegenden Strukturen.
- Injektionen in Wells.
- Schwingungsdämpfung.
- Abdichten von Wasserlecks in Strukturen mit konstantem Wasserdruck. (max. 4 bis 5-fach mit Wasser verdünnbar, schnelle Abbindezeiten, max. 3 bis 5 Liter/min. Einspritzung).

NUR MIT WASSER

- Kanalsanierung mit aufblasbare Packersystem (unzugängliche Abwasserkanäle)
- Füllen von Hohlräumen und Löchern hinter Strukturen. (Wenn der Boden um den Hohlraum zu locker ist, läuft das Produkt weg).

ANDERE ANWENDUNGSBEREICHE

MIT WASSER ODER SPETEC® Reinforcing Agent

- Screen-Injektionen hinter bestehenden Strukturen.

ANWENDUNG

Anmerkung: Das Folgende ist eine typische Anwendungsbeschreibung. Für andere Baustellen-Parameter wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

EVENTUELLE VORANALYSEN

Prüfen Sie ob die Struktur und/oder der Boden immer feucht ist. Injektionen unterhalb des Bodens werden empfohlen. Stellen Sie sicher, dass der Grundwasserspiegel nicht zu stark schwankt. Prüfen Sie, ob der einzuspritzende Boden oder die Fläche porös genug ist. Dies um sicher zu stellen, dass das Harz ausreichend in das Substrat eindringt. Tonbodentypen können nicht eingespritzt werden. Überprüfen Sie alle vorhandenen Strukturelemente in der Umgebung und die möglichen Folgen, die durch die Injektionsarbeit verursacht

werden können.

Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Geotechniker und/oder Statiker.

Ermitteln Sie vor Beginn der Anwendung alle verfügbaren Nutzmittel in der Umgebung und/oder im Boden.

BENÖTIGTES WERKZEUG

2-Komponenten-Edelstahlpumpe. Der Injektionskopf muss über eine Wasserspüloption verfügen um die Mischkammer zwischen den verschiedenen Injektionen spülen zu können. Edelstahlmischer, Rührer aus Kunststoff oder Holz.

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Je nach Anwendung, bohren Sie Löcher mit dem richtigen Durchmesser, abhängig von der Art der Injektionsnadel, dem Injektionsschlauch oder dem Packer, oder installieren Sie die Injektionsschläuche in der richtigen Position entsprechend dem korrekten Abstand, der Länge und dem richtigen Injektionsmuster (vom Projektgenieur festgelegt).

Verwenden Sie die richtigen Injektionspacker für Bodeninjektionen. (Siebe/TAM). Achten Sie bei Dehnungsfugen darauf, dass die Oberflächen der Dehnungsfugen sauber und frei von Öl sind. Zum Einspritzen von Fugen und Rissen, reinigen Sie die Oberfläche und entfernen Sie sämtlichen Abfall. Bohren Sie die erforderlichen Injektionslöcher und verwenden Sie die entsprechenden Injektionspacker. Für Screen-Injektionen muss ein ausreichend großes Injektionsmuster ausgearbeitet werden. (Normalerweise 50 x 50 cm) Für Rissinjektionen, bohren Sie Löcher im Winkel von 45° in die Riss- oder Fadennaht.



PRODUKT VORBEREITUNG

Das Injektionsgel sollte kurz vor der Injektion hergestellt werden.

Verwenden Sie die geeigneten Reaktionszeiten, indem Sie je nach Anwendung die richtige Menge SPETEC® TEA 30 und SPETEC® SP zu Komponente A+B geben.

Fügen Sie dem SPETEC® SEWER AG300-Harz die erforderliche Menge SPETEC® TEA30 hinzu und mischen Sie gründlich.

Die erforderliche Menge SPETEC® SP zu Komponente B (Wasser) geben, die das gleiche Volumengewicht hat wie Komponente A SPETEC® SEWER AG300 und gut mischen.

Je nach Menge des SPETEC® TEA30-Katalysators und des SPETEC® SP-Initiators, die den jeweiligen Komponenten zugesetzt werden, ergeben sich unterschiedliche Reaktionszeiten.

Konsultieren Sie die Mischtabellen, um die gewünschte Reaktionszeit zu erhalten.

Mischen Sie das Harz SPETEC® SEWERAG300 Komp. A + SPETEC® TEA30 und Komp. B + SPETEC® SP immer mit einem Edelstahlmischer, Kunststoff- oder Holzstange.

Wenn alle Komponenten vorbereitet sind, empfiehlt es sich, einen Bechertest durchzuführen. Geben Sie die gleiche Menge A und B in einen Plastikbecher und mischen Sie den Inhalt der Becher abwechselnd.

Sehen Sie, wie lange es dauert, bis eine Reaktion beginnt. Die Reaktionszeiten müssen den Mischtabellen entsprechen. Wenn diese zu stark von den angegebenen Werten in den Mischtabellen

abweichen, können Sie durch Zugabe von SPETEC® TEA30 und/oder SPETEC® SP zu Komponente A und/oder Komponente B eingestellt werden.

VORBEREITUNG DER AUSRÜSTUNG

Verwenden Sie eine 2-Komponenten-Injektionspumpe mit einem Volumenverhältnis von 1:1.
Überprüfen Sie die Pumpe.
Stellen Sie das richtige Mischungsverhältnis von 1:1 ein. Überprüfen Sie den Injektionskopf und das Spülsystem.

INJEKTION

Bei Kanalsanierung mit aufblasbarem Packer wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Bodeninjektionen

Starten Sie die Injektion am ersten Injektionspacker der Injektionspatrone.

Spritzen Sie die erforderliche Menge SPETEC® SEWER AG300 ein im Sieb oder TAM; Stoppen Sie die Injektion wenn nicht reagiertes Harz aus der Risse oder Fadennaht austritt und fahren Sie mit dem nächsten Packer fort.

Die erforderliche Menge an SPETEC® SEWER AG300-Harz hängt von der Injektionstiefe, dem Bodentyp, dem Injektionspackertyp und dem Injektionsmuster ab und sollte von einem Projektgenieur berechnet werden.

Verwenden Sie einen so gering möglichen Druck, der empfohlene Pumpendruck ist derjenige bei dem das Harz SPETEC® SEWER AG300 in den Boden fließt.

Fahren Sie mit dem nächsten Injektionspacker fort, wenn die erforderliche Menge SPETEC® SEWER AG300-Harz eingespritzt wurde.

Screen-Injektionen

Beginnen Sie mit der Injektion an einer der Ecken. Bei einer Injektionspatrone von 50 x 50 cm spritzen Sie 20 Liter SPETEC® SEWER AG300 pro Injektionspacker ein.
Verwenden Sie beim Einspritzen nicht zu viel Pumpendruck; der korrekte Pumpendruck ist der Druck, der erforderlich ist, damit Harz in den Boden fließen kann.

Gehen Sie zum nächsten Packer, wenn:

- 20 Liter SPETEC® SEWER AG300 auf einem Injektionspacker eingespritzt wurden.
 - Harz aus dem benachbarten Injektionspacker fließt.
- Erstellen Sie ein Schirm, indem Sie eine Reihe von Injektionspacker einspritzen. Kehren Sie zum ersten Injektionspacker zurück, nachdem Sie eine Reihe eingespritzt haben und versuchen Sie, zusätzliches 1 bis 5 Liter SPETEC® SEWER AG300 unter niedrigem Druck einzuspritzen.

Für Fugen- und Rissinjektionen

Starten Sie die Injektion am ersten Injektionspacker.
Verwenden Sie beim Einspritzen nicht zu viel Pumpendruck; der korrekte Pumpendruck ist der Druck, der erforderlich ist, damit Harz in die Risse und/oder Fuge fließen kann.
Fahren Sie mit dem nächsten Injektionspacker fort, wenn das Harz aus der Fuge/dem Riss oder dem nachfolgenden Injektionspacker fließt.
Kehren Sie zum ersten Injektionspacker zurück, nachdem Sie alle

ENDBEARBEITUNG

Lassen Sie das Harz gut aushärten bevor Sie den Packer entfernen. Nach dem Entfernen des Injektionspackers kann die Bohrung gefüllt werden mit einem hydraulischen Mörtel CERMIREP R4 oder einem CERMIPLUG-Schnellzement.

AUFTRAGSKONDITIONEN

Die Reaktionszeit ist bei niedrigen Temperaturen langsamer, bei Temperaturen unter 0°C jedoch noch immer schnelle. Luft, das verwendete Material und die Umgebungstemperatur können die Reaktionszeiten beeinflussen. Der pH-Wert und der Anwendungsbereich können auch die Reaktionszeiten beeinflussen.

REINIGUNG UND UNTERHALT

Alle gebrauchten Materialien, die mit dem SPETEC® SEWER AG300-

Harz in Kontakt gekommen sind, müssen sofort nach Beendigung der Injektionsarbeiten mit Wasser gereinigt werden.

ZUSATZ PRODUKTE

SPETEC® TEA 30
SPETEC® SP
SPETEC® Reinforcing Agent
SPETEC® PACKERS & ACCESSOIRES
CERMIREP R4
CERMIPLUG

HINWEISE / ANMERKUNGEN

Die Viskosität Harzes SPETEC® SEWER AG300 hängt von der Temperatur und der Verdünnung ab. Die Viskosität bleicht jedoch fast immer gleich, bis es zu einer Reaktion kommt.

Verdünntes Harz SPETEC® SEWER AG300 reagiert langsamer, wenn SPETEC® TEA30 und SPETEC® SP gemäß den Tabellen verwendet werden.

In einer sauren Umgebung reagiert das Harz SPETEC® SEWER AG300 langsamer, während in einer alkalischen Umgebung das Harz SPETEC® SEAL

Die Anwesenheit von Mineralien und Metallen (insbesondere Kupfer, Metall) kann die Reaktionszeit abhängig von den vorhandenen Konzentrationen beschleunigen oder verlangsamen.

TECHNISCHE DATEN

SPETEC® SEWER AG300 besteht aus 3 verschiedenen Komponenten. SPETEC® SEWER AG300, Acrylharz (A1). SPETEC® TEA30 ist ein flüssiger Katalysator zur Bestimmung der Reaktionszeiten zwischen 10 Sek und 30 Min. (A2) SPETEC® SP, ein weißes Pulver dass in Wasser gelöst wird. (B1)

Die Produkte werden in ein 2-Komponenten-Injektionssystem gemischt.

TEIL A: SPETEC® SEWER AG300 (A1) + SPETEC® TEA 30 (A2)

TEIL B: Wasser + SPETEC® SP (B1)

ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSTELLUNG

Produkt	SPETEC® SEWER AG300	SPETEC® TEA 30	SPETEC® SP
Ansicht	Leicht gelbe Flüssigkeit	Farblos	Weißes Pulver
Aktiver Inhalt	42%	29%	> 99%
pH-Wert	6,5-7,0	10-12	-
Dichte	1,2 g/ml	1,05-1,10	-
Viskosität bei 20°C	20-30 cP	< 300 cP	-

REAKTIONSZEITEN

TEIL A: SPETEC® SEWER AG300 (A1) + SPETEC® TEA 30 (A2) (Von 2 bis 8%)

TEIL B: SPETEC® SP in Wasser verdünnt. (Zwischen 2 und 5%)

Temp. (°C)	SPETEC® SEWER AG 300 (kg)	SPETEC® TEA 30 (kg = %)	Wasser (kg)	SPETEC® SP (kg = %)	Gelzeit
20	24	0,48 kg = 2%	20	0,5 = 2,5%	22'
20	24	0,96 kg = 4%	20	0,5 = 2,5%	2'08"
20	24	1,44 kg = 6%	20	0,5 = 2,5%	59"
20	24	1,92 kg = 8%	20	0,5 = 2,5%	38"
20	24	0,48 kg = 2%	20	1 = 5%	12'
20	24	0,96 kg = 4%	20	1 = 5%	01'03"
20	24	1,44 kg = 6%	20	1 = 5%	30"
20	24	1,92 kg = 8%	20	1 = 5%	19"

TEIL A: SPETEC® SEWER AG300 + SPETEC® TEA 30 (von 2 bis 8%)
 TEIL B: SPETEC® SP verdünnt in SPETEC® Reinforcing Agent
 (zwischen 2 und 5%)

Temp. (°C)	SPETEC® SEWER AG 300 (kg)	SPETEC® TEA 30 (kg = %)	SPETEC® Reinforcing Agent (kg)	SPETEC® SP (kg = %)	Gelzeit
20	24	0,48 kg = 2%	20	0,5 = 2,5%	23'30"
20	24	0,96 kg = 4%	20	0,5 = 2,5%	2'27"
20	24	1,44 kg = 6%	20	0,5 = 2,5%	1'02"
20	24	1,92 kg = 8%	20	0,5 = 2,5%	42"
20	24	0,48 kg = 2%	20	1 = 5%	12'
20	24	0,96 kg = 4%	20	1 = 5%	01'18"
20	24	1,44 kg = 6%	20	1 = 5%	34"
20	24	1,92 kg = 8%	20	1 = 5%	24"

SPETEC® SP ist unbegrenzt lagerfähig bei trockener Lagerung und Originalverpackung.

SPETEC® Reinforcing Agent hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten, wenn gelagert und transportiert in der intakten Originalverpackung und vor Licht und Sonneneinstrahlung geschützt und bei einer Temperatur von +5°C bis 30°C.

SICHERHEITSHINWEISE

Vermeiden Sie Kontakt mit Augen und Haut; tragen Sie stets persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

Sicherheitsdatenblätter stehen zur Verfügung unter www.spetec.com. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Abteilung von SPETEC®.

VERBRAUCH

Der Verbrauch muss auf die Baustelle geschätzt werden und kann durch die Wassermenge, Dicke der Betonwand oder des Bodens beeinflusst werden. Vorhandensein von Hohlräumen im und um den Beton, usw.

REFERENZUNTERLAGEN



VERPACKUNG

SPETEC® SEWER AG 300	24 kg (=20 Liter)	Plastikflasche	24 Flaschen/Palette
	220 kg	Plastik Fass	4 Fässer/Palette
SPETEC® TEA 30	1 kg	Plastikflasche	6 Flaschen/Karton 64 Kartons/Palette
	25 kg	Eimer	24 Eimer/Palette
SPETEC® SP	0,5 kg	Plastik Topf	12 Töpfe/Karton 40 Kartons/Palette
	25 kg	Eimer	24 Eimer/Palette
SPETEC® Reinforcing Agent	20 kg (=20 Liter)	Plastikflasche	24 Flaschen/Palette

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

SPETEC® SEWER AG300 hat eine Haltbarkeit von 6 Monaten, wenn gelagert und transportiert in der intakten Originalverpackung und vor Licht und Sonneneinstrahlung geschützt und bei einer Temperatur von +0°C bis 30°C.

SPETEC® TEA30 hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten, wenn gelagert und transportiert in der intakten Originalverpackung und vor Licht und Sonneneinstrahlung geschützt und bei einer Temperatur von +0°C bis 30°C.

Die obenstehenden Angaben werden in gutem Glauben gemacht, stellen jedoch keine Garantie dar. Da die Anwendung, Verarbeitung und Handhabung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle erfolgen, obliegen sie der Verantwortung des Anwenders bzw. der Person, die für die Anwendung zuständig ist. Sollte RESIPLAST® S.A. dennoch für einen entstandenen Schaden haftbar gemacht werden, beschränkt sich der Schadenersatz stets auf den Wert der gelieferten Waren. Wir bemühen uns, jederzeit Waren in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Alle Werte in diesem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte, die sich aus Tests ergeben, die unter Laborbedingungen (20°C und 50% rF) durchgeführt wurden. Die auf der Baustelle gemessenen Werte können kleine Abweichungen aufweisen, aufgrund der Tatsache dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle fallen. Fügen Sie keine anderen als die in der technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzu. Diese Version ersetzt alle früheren Fassungen. Version 1.0, Datum: 9 August 2019 1:32 nachm.



SPETEC® - A brand of KORAMIC Construction Chemicals.
 Gulkenrodestraat 3 - B-2160 Wommelgem - België
 info@spetec.com - www.spetec.com - Tel.+32 3 320 02 11 - Fax. +32 3 322 63 80